

Evaluatie Zwakke Vulstof (Keerkring I)

| | Zeefdoorval | | Bitumen- getal | Holle Ruimte % (V/V) | Dicht - heid (kg/m ³) | Oplosbaar- heid water % (m/m) | Massa verlies % (m/m) | Calcium- carbonaat % | aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg) | Waterge - voeligheid % (m/m) | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| | 2 mm % (m/m) | 0,125 mm % (m/m) | | | | | | | | | 0,063 mm % (m/m) |
| Minimal Waarde | 100 | 98 | 88 | 42 | 31 | 2,71 | 2 | 0,1 | 66,2 | 0 | - |
| Maximal Waarde | 100 | 98 | 89 | 42 | 31 | 2,71 | 2 | 0,2 | 69,4 | 0 | - |
| Gemiddelde Waarde | 100 | 98 | 88 | 42 | 31 | 2,71 | 2 | 0,1 | 67,3 | 0 | - |
| Specificaties minimal | 100 | 90 | 84 | 40 | 30 | 2,65 | - | - | 60,0 | - | - |
| Specificaties maximal | - | 100 | 94 | 46 | 34 | 2,75 | 10 | 1,0 | - | 25,0 | 10 |

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:
05.02.2019
0,0199