HEIDELBERGCEMENT

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen-getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar-heid water %(m/m)	Massa-verlies %(m/m)	Calcium-carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
26.01.2022	01-01132	100	97	88	43	32	2,71	1,4	0,4	70,9		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Minimal Waarde	100	97	88	43	32	2,71	1,4	0,4	70,9	0,0	0	
Maximaal Waarde	100	97	88	43	32	2,71	1,4	0,4	70,9	0,0	0	
Gemiddelde Waarde	100	97	88	43	32	2,71	1,4	0,4	70,9	0,0	0	

Ennigerloh, den 21.02.2022

HEIDELBERGCEMENT

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen-getal	Holle Ruimte	Dicht - heid	Oplosbaar-heid water	Massa verlies	Calcium-carbonaat	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen	Waterge - voeligheid
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)		% (V/V)	(kg/m^3)	% (m/m)	% (m/m)	%	(g/kg)	% (m/m)
Minimal Waarde	100	97	88	43	32	2,71	1	0,4	70,9	0	-
Maximal Waarde	100	97	88	43	32	2,71	1	0,4	70,9	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	88	43	32	2,71	1	0,4	70,9	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 02.02.2021	**0,0257**

Ennigerloh, den 21.02.2022