

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	2 mm %(m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
03.02.2023	02-00155	100	98	89	45	32	2,70	0,6	0,3	68,3		
09.02.2023	02-00365	100	98	88	44	32			0,2	70,5		
28.02.2023	02-01131	100	98	89	44	32			0,4	71,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	3	3	3	3	3	1	1	3	3	0	0
Minimal Waarde	100	98	88	44	32	2,70	0,6	0,2	68,3	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	45	32	2,70	0,6	0,4	71,7	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	89	44	32	2,70	0,6	0,3	70,2	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	98	88	44	32	2,70	1	0,2	68,3	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	45	32	2,70	1	0,4	71,7	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	89	44	32	2,70	1	0,3	70,2	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 28.02.2022	0,0292
---	---------------