Heidelberg Materials

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen-getal	Holle ruimte	Dicht - heid	Oplosbaar-heid water	Massa-verlies	Calcium-carbonaat	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen	Water ge - voeligheid
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)		%(V/V)	(Mg/m³)	%(m/m)	%(m/m)	(%)	(g/kg)	% (m/m)
04.08.2026	08-00086	100	97	85	41	31			0,2	71,3		
05.08.2026	08-00218	100	97	85	41					71,3		
10.08.2026	08-00362	100	97	85	41	31	2,71	2,2	0,2	68,9	16,7	KiWa
11.08.2026	08-00466	100	97	86	41					68,9		
14.08.2026	08-00764	100	97	86	41				0,3	68,9		
17.08.2026	08-00839	100	97	86	41	31			0,4	70,0		
18.08.2026	08-00920	100	97	86	41					68,8		
19.08.2026	08-00990	100	97	86	41					69,6		
20.08.2026	08-01076	100	97	86	41				0,3	69,4		
21.08.2026	08-01186	100	97	86	41					70,0		
24.08.2026	08-01258	100	97	85	41	32			0,3	68,8		
25.08.2026	08-01302	100	97	85	41					68,8		
26.08.2026	08-01400	100	97	86	41					68,9		
27.08.2026	08-01477	100	97	85	41				0,5	68,7		
28.08.2026	08-01635	100	97	85	41					69,0		
31.08.2026	08-01700	100	94	86	43					70,8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	16	16	16	16	4	1	1	7	16	1	1
Minimal Waarde	100	94	85	41	31	2,71	2,2	0,2	68,7	16,7	0
Maximaal Waarde	100	97	86	43	32	2,71	2,2	0,5	71,3	16,7	0
Gemiddelde Waarde	100	97	86	41	31	2,71	2,2	0,3	69,5	16,7	0

Ennigerloh, den 24.09.2026

Heidelberg Materials

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen-getal	Holle Ruimte	Dicht - heid	Oplosbaar-heid water	Massa verlies	Calcium-carbonaat	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen	Waterge - voeligheid
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)		% (V/V)	(kg/m^3)	% (m/m)	% (m/m)	%	(g/kg)	% (m/m)
Minimal Waarde	100	94	85	41	31	2,71	2	0,2	68,7	17	-
Maximal Waarde	100	97	86	43	32	2,71	2	0,5	71,3	17	-
Gemiddelde Waarde	100	97	86	41	31	2,71	2	0,3	69,5	17	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex Bl: 19.03.2026	**0,0238**

Ennigerloh, den 24.09.2026